3. 高炉スラグ利用統計表

（2014年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,493	60	3,553	180	4	183	3,673	63	3,736
	アスコン材		100	100					100	100
	その他	79	102	181	11	8	18	89	110	199
	計	3,572	262	3,834	190	11	202	3,762	273	4,036
地盤改良材		8	2	10				8	2	10
土木用	港湾・海域工事	34	61	94				34	61	94
	土木・陸上工事	60	210	270	396	28	424	456	238	694
	計	94	271	365	396	28	424	490	299	788
セメント用		329	17,959	18,288				329	17,959	18,288
コンクリート用	粗骨材	265		265				265		265
	細骨材	84	1,959	2,043				84	1,959	2,043
	計	349	1,959	2,308				349	1,959	2,308
肥料・土壌改良材		39	127	167				39	127	167
建築用	ロックウール	154	17	172	91		91	245	17	262
	建材用		10	10					10	10
	その他		0							
	計	154	27	181	91		91	245	27	272
その他利用		19	62	81	71	56	127	90	118	208
埋立等										
合計		4,565	20,669	25,234	748	95	842	5,313	20,764	26,077

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2015年度）　　単位：1,000トン

用途	向先種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,297	48	3,345	170	4	174	3,467	52	3,518
	アスコン材		103	103		0			103	103
	その他	66	87	153	12	10	22	78	97	175
	計	3,363	238	3,601	182	13	195	3,545	251	3,797
地盤改良材		25	2	27				25	2	27
土木用	港湾・海域工事	62	26	88				62	26	88
	土木・陸上工事	112	63	175	71	67	138	183	130	313
	計	173	89	263	71	67	138	244	157	401
セメント用		215	17,595	17,810				215	17,595	17,810
コンクリート用	粗骨材	219		219				219		219
	細骨材	99	1,841	1,940				99	1,841	1,940
	計	318	1,841	2,159				318	1,841	2,159
肥料・土壌改良材		37	107	144				37	107	144
建築用	ロックウール	143	17	160	85		85	228	17	245
	建材用		10	10					10	10
	その他									
	計	143	27	170	85		85	228	27	254
その他利用		17	54	70	78	64	142	94	118	212
埋立等										
合計		4,292	19,953	24,244	416	144	560	4,707	20,097	24,804

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2016年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,788	47	2,834	203	2	206	2,991	49	3,040
	アスコン材		97	97					97	97
	その他	105	85	190	15	2	18	120	87	208
	計	2,893	229	3,121	219	5	223	3,111	233	3,345
地盤改良材		44		44				44		44
土木用	港湾・海域工事	37	21	58		130		37	150	187
	土木・陸上工事	148	38	186	39	7	46	187	46	232
	計	185	59	244	39	137	176	223	196	420
セメント用		237	17,286	17,523				237	17,286	17,523
コンクリート用	粗骨材	234		234				234		234
	細骨材	113	1,583	1,696				113	1,583	1,696
	計	347	1,583	1,930				347	1,583	1,930
肥料・土壌改良材		34	108	141				34	108	141
建築用	ロックウール	142	25	167	82		82	225	25	250
	建材用		10	10					10	10
	その他									
	計	142	35	177	82		82	225	35	259
その他利用		1	82	82	76	78	153	76	159	236
埋立等										
合計		3,882	19,380	23,262	415	220	635	4,297	19,600	23,897

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2017年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,542	58	2,600	298	0	298	2,840	58	2,898
	アスコン材		96	96					96	96
	その他	85	114	198	17	3	19	101	116	218
	計	2,626	268	2,894	315	3	317	2,941	270	3,211
地盤改良材		26		26				26		26
土木用	港湾・海域工事	63	58	121		258	258	63	316	379
	土木・陸上工事	93	99	192	7	11	18	100	110	210
	計	156	157	313	7	269	277	163	427	590
セメント用		283	17,503	17,786				283	17,503	17,786
コンクリート用	粗骨材	197		197				197		197
	細骨材	119	1,462	1,581				119	1,462	1,581
	計	317	1,462	1,778				317	1,462	1,778
肥料・土壌改良材		39	99	138				39	99	138
建築用	ロックウール	141	19	160	84	0	84	225	19	245
	建材用		12	12					12	12
	その他									
	計	141	31	172	84	0	84	225	31	256
その他利用		13	56	69	58	57	115	71	113	184
埋立等										
合計		3,600	19,575	23,176	465	329	794	4,065	19,905	23,970

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2018年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,618	34	2,653	183	0	184	2,802	34	2,836
	アスコン材		91	91					91	91
	その他	75	107	182	13	1	14	88	108	195
	計	2,693	232	2,925	196	1	197	2,889	233	3,122
地盤改良材		5	6	11				5	6	11
土木用	港湾・海域工事	62	137	199				62	137	199
	土木・陸上工事	123	29	152	94	107	201	217	136	353
	計	185	166	351	94	107	201	279	273	552
セメント用		380	17,709	18,088				380	17,709	18,088
コンクリート用	粗骨材	141		141				141		141
	細骨材	122	1,332	1,454				122	1,332	1,454
	計	263	1,332	1,595				263	1,332	1,595
肥料・土壌改良材		13	123	136				13	123	136
建築用	ロックウール	158	29	187	67	2	68	224	31	255
	建材用	0	11	11				0	11	11
	その他									
	計	158	40	198	67	2	68	224	42	266
その他利用		2	44	46	1	42	44	3	87	90
埋立等										
合計		3,699	19,652	23,351	358	152	510	4,057	19,804	23,860

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2019年度）　　単位：1,000トン

用途	向先・種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,045	12	2,057	173	0	174	2,219	12	2,231
	アスコン材		103	103					103	103
	その他	214	145	359	5	6	11	220	151	370
	計	2,260	259	2,519	179	6	185	2,438	265	2,703
地盤改良材		4	3	7				4	3	7
土木用	港湾・海域工事	13	21	34				13	21	34
	土木・陸上工事	78	18	97	5	25	30	84	43	126
	計	91	39	130	5	25	30	96	64	160
セメント用		276	17,627	17,903				276	17,627	17,903
コンクリート用	粗骨材	132		132				132		132
	細骨材	133	1,229	1,362		0	0	133	1,229	1,362
	計	265	1,229	1,494		0	0	265	1,229	1,494
肥料・土壌改良材		7	135	142				7	135	142
建築用	ロックウール	161	24	186	71	2	73	232	26	258
	建材用		11	11		0	0		11	11
	その他									
	計	161	35	196	71	2	73	232	37	269
その他利用		2	37	38	27	58	86	29	95	124
埋立等										
合計		3,067	19,363	22,430	282	91	373	3,349	19,454	22,803

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2020年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,167	5	2,171	135		135	2,302	5	2,306
	アスコン材		73	73					73	73
	その他	61	146	207	5	6	12	67	152	219
	計	2,228	223	2,451	141	6	147	2,368	229	2,598
地盤改良材		3	3	5				3	3	5
土木用	港湾・海域工事	37	60	97				37	60	97
	土木・陸上工事	100	9	109	5	1	6	105	10	115
	計	137	69	205	5	1	6	141	70	211
セメント用		163	15,294	15,458				163	15,294	15,458
コンクリート用	粗骨材	115		115				115		115
	細骨材	102	1,081	1,183		0	0	102	1,081	1,183
	計	217	1,081	1,298		0	0	217	1,081	1,298
肥料・土壌改良材		8	136	143				8	136	143
建築用	ロックウール	132	21	153	57	13	70	189	33	222
	建材用		11	11					11	11
	その他									
	計	132	31	163	57	13	70	189	44	233
その他利用		21	60	81		35	35	21	95	116
埋立等										
合計		2,909	16,896	19,805	202	56	258	3,111	16,952	20,063

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2021年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,082	6	2,088	127		127	2,209	6	2,215
	アスコン材		84	84					84	84
	その他	129	141	270	12	1	13	141	142	283
	計	2,211	232	2,442	139	1	140	2,350	232	2,582
地盤改良材		7		7				7		7
土木用	港湾・海域工事	37	63	100				37	63	100
	土木・陸上工事	72	18	89	8	0	8	80	18	98
	計	109	81	190	8	0	8	117	81	198
セメント用		118	17,543	17,661	28		28	146	17,543	17,689
コンクリート用	粗骨材	29		29				29		29
	細骨材	32	936	967				32	936	967
	計	61	936	997				61	936	997
肥料・土壌改良材		8	132	140				8	132	140
建築用	ロックウール	142	29	171		5	5	142	34	176
	建材用		13	13	30		30	30	13	44
	その他									
	計	142	42	184	30	5	35	172	48	220
その他利用		2	67	69	0	11	11	2	78	81
埋立等										
合計		2,658	19,033	21,690	205	17	222	2,862	19,050	21,912

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2022年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	1,848	6	1,854	132		132	1,980	6	1,986
	アスコン材		90	90					90	90
	その他	56	138	193	3	1	4	59	139	198
	計	1,904	234	2,137	135	1	137	2,039	235	2,274
地盤改良材		7	2	9				7	2	9
土木用	港湾・海域工事	26	16	42				26	16	42
	土木・陸上工事	110	21	131	99	18	117	210	39	249
	計	137	37	173	99	18	117	236	55	291
セメント用		96	16,264	16,360				96	16,264	16,360
コンクリート用	粗骨材	35		35				35		35
	細骨材	20	833	854				20	833	854
	計	55	833	888				55	833	888
肥料・土壌改良材		3	122	125				3	122	125
建築用	ロックウール	157	23	180	32	4	36	189	28	217
	建材用		12	12					12	12
	その他									
	計	157	35	192	32	4	36	189	39	228
その他利用		0	36	36		19	19	0	55	55
埋立等										
合計		2,359	17,562	19,921	267	43	310	2,626	17,605	20,231

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2023年度）　　単位：1,000トン

用途	向先・種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	1,904	9	1,913	71		71	1,975	9	1,984
	アスコン材		82	82					82	82
	その他	73	135	208	4	0	4	77	135	212
	計	1,977	226	2,203	74	0	75	2,052	226	2,278
地盤改良材		10		10				10		10
土木用	港湾・海域工事	3	20	23				3	20	23
	土木・陸上工事	72	150	221	18	6	24	90	155	245
	計	75	169	244	18	6	24	93	175	268
セメント用		65	16,097	16,162				65	16,097	16,162
コンクリート用	粗骨材	35		35				35		35
	細骨材	20	772	793				20	772	793
	計	56	772	828				56	772	828
肥料・土壌改良材		3	116	118				3	116	118
建築用	ロックウール	191	21	212				191	21	212
	建材用		6	6					6	6
	その他									
	計	191	28	218				191	28	218
その他利用		0	27	27	0	48	48	0	76	76
埋立等										
合計		2,376	17,436	19,811	92	54	146	2,468	17,490	19,958

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2024年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先＼種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	1,945	6	1,951	72		72	2,016	6	2,023
	アスコン材		91	91					91	91
	その他	28	165	193	0	1	1	28	166	194
	計	1,973	262	2,236	72	1	73	2,045	263	2,308
地盤改良材		21	0	22				21	0	22
土木用	港湾・海域工事	25	30	55				25	30	55
	土木・陸上工事	88	8	96	36	19	55	124	27	151
	計	113	39	151	36	19	55	149	58	206
セメント用		71	15,510	15,580				71	15,510	15,580
コンクリート用	粗骨材	28		28				28		28
	細骨材	21	701	721				21	701	721
	計	48	701	749				48	701	749
肥料・土壌改良材		3	96	98				3	96	98
建築用	ロックウール	168	6	174		3	3	168	8	176
	建材用		0	0					0	0
	その他									
	計	168	6	174		3	3	168	9	177
その他利用		0	40	40	8	50	59	8	90	99
埋立等										
合計		2,397	16,653	19,050	116	73	189	2,513	16,726	19,239

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（2025年度）　　単位：1,000トン

用途＼向先種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	1,782	9	1,791	62	2	65	1,844	11	1,855
	アスコン材		87	87					87	87
	その他	95	169	265	3	0	3	98	170	268
	計	1,877	265	2,142	65	3	68	1,942	267	2,210
地盤改良材		64		64				64		64
土木用	港湾・海域工事	48	37	85				48	37	85
	土木・陸上工事	64	40	104	28	3	31	92	43	135
	計	112	77	189	28	3	31	140	79	220
セメント用		64	15,747	15,811				64	15,747	15,811
コンクリート用	粗骨材	23		23				23		23
	細骨材	20	571	591				20	571	591
	計	43	571	614				43	571	614
肥料・土壌改良材		4	119	122				4	119	122
建築用	ロックウール	148	3	151				148	3	151
	建材用		1	1					1	1
	その他									
	計	148	4	152				148	4	152
その他利用		0	26	26	5	47	52	5	73	78
埋立等										
合計		2,311	16,809	19,121	99	52	150	2,410	16,861	19,271